

**THE FLOORING COMPANY**

---

REVESTIMIENTO PIEDRA BALI



ORIGEN NATURAL.

GRANO FINO Y SIN POROS VISIBLES.

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA.

FÁCIL DE LIMPIAR.

EXÓTICA, TROPICAL Y FUNCIONAL

# INFORMACIÓN TÉCNICA. PIEDRA BALI

MEDIDAS	1CM X 10CM X 10CM 1CM X 10CM X 20CM
ABSORCION DE AGUA	2,20%
RESISTENCIA A LA FLEXION	26 N/MM2
RESISTENCIA A LA HELADA	NINGUNA PROBETA FUE DAÑADA
RESISTENCIA A LA HELADA	CLASIFICACION
CLORURO AMÓNICO 100 G/L	A
HIPOCLORITO SÓDICO 20 MG/L	A
ACIDO CLORHÍDRICO 3%	LA
ACIDO CÍTRICO 100 GR/L	LA
HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L	LA
ACIDO CLORHÍDRICO 18%	HA
ACIDO LÁCTICO 5%	HA
HYDROXIDO POTÁSICO 100 G/L	HA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	RESULTADOS
RESBALADICIDAD MEDIA	85 ± 5
CLASE DE RESBALADICIDAD CTE DB SUA:2019	3





EXÓTICA, TROPICAL Y FUNCIONAL.

ANTIDESLIZANTE.

RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS.





10X10X10CM



10X10X20CM

# THE FLOORING COMPANY

---

#DESCUBRITFC

WWW.THEFLOORINGCO.COM.AR  
THE\_FLOORING\_CO